

FIȘĂ TEHNICĂ

FESTKontakt

Punte de aderență cu cuarț pentru tencuieli și mase de șpaclu, pentru suprafețe netede, neabsorbante ale pereților și tavanelor, beton, plăci OSB, plăci de gips-carton și plăci ceramice etc.



DESCRIERE

FEST Kontakt este o masă de aderență gata de utilizare, pe bază de rășini dispersate de înaltă calitate și umpluturi minerale. Asigură o aderență excelentă la multe tipuri de suport și creează o legătură durabilă între straturile succesive de finisare a suprafeței.

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru exterior și interior
- Pe suprafețe netede
- Pe plăci ceramice
- Strat de aderență între suportul existent și straturile ulterioare de finisare a suprafeței
- Pe pereți, tavane
- Sub microciment și tencuieli decorative

PROPRIETĂȚI

- Aderență foarte ridicată la orice tip de suport
- Gata de utilizare
- Grosimea unui strat <2 mm
- Rezistență la temperaturi scăzute și ridicate
- Rezistență la radiațiile UV
- Rezistență ridicată la uzură
- Nu conține solvenți
- Timp scurt de uscare

AMBALARE

- 5 kg
- 10 kg
- 15 kg
- 20 kg

CURĂȚAREA UNELTELOR

Echipamentele și uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă. Materialul întărit se îndepărtează mecanic.

DATE TEHNICE

- Densitate: aproximativ 1,8 kg/dm³
- Aderență la suport: >1,0 MPa
- Consum: 1 strat - 0,7-1,0 kg/m²; 2 straturi - 1,5-2,0 kg/m²
- Temperatura de aplicare: +15°C până la +25°C

APLICARE

Suportul trebuie să fie: rezistent, portant, uscat (umiditatea suportului nu poate depăși 4%), curat, stabil și lipsit de praf și ulei. În timpul aplicării, temperatura punții de aderență, a suportului și a mediului ambiant nu trebuie să fie mai mică de 15°C. Înainte de utilizare, puntea de aderență FESTKontakt se amestecă bine, nu se diluează. Se aplică uniform pe suport cu ajutorul unei gletiere. În timpul consolidării suportului, plasa trebuie înglobată imediat după întinderea FESTKontakt pe pardoseală. Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea din încăpere, precum și de absorbția suportului. În condiții de 20°C, straturile următoare pot fi aplicate după 4-6 ore.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

Produs destinat profesioniștilor. Înainte de începerea lucrărilor, trebuie să luați cunoștință de fișele tehnice ale componentelor care intră în componența sistemului, disponibile pe site-ul www.festfloor.pl. Evitați contactul cu pielea, mucoasele, ochii etc. În caz de contact accidental, spălați cu apă și săpun și solicitați sfatul medicului. Trebuie luate măsuri pentru a preveni praful sau stropirea cu mortar. A se păstra departe de îndemâna copiilor. Se recomandă utilizarea măștilor și a mănușilor. În spațiile închise, asigurați o bună ventilație și evitați inhalarea prafului.