

FIȘĂ TEHNICĂ

FEST PROTECTOR

Lac bicomponent sub formă de concentrat pentru protejarea straturilor de microciment, pentru utilizare la interior și la exterior.



DESCRIERE

FEST PROTECTOR este un lac poliuretan bicomponent pentru straturi de microciment, care formează o barieră de protecție și crește durabilitatea suprafeței. Este rezistent la cauciuc, astfel încât poate fi utilizat în garaj. Aplicat pe diverse suprafețe, crește rezistența stratului la radiațiile UV și la abraziune.

DOMENII DE UTILIZARE

Concentratul FEST PROTECTOR este potrivit ca:

- lac pentru protejarea straturilor de microciment și beton, atât cu porozitate ridicată, cât și cu porozitate redusă,
- lac pentru garaj – rezistent la urmele lăsate de anvelope.

DATE TEHNICE

- Raportul de amestec: 2 părți componenta A + 1 parte componenta B + 3-6 părți apă.
- Culoare: incolor
- Temperatura de aplicare: +10°C ÷ +25°C
- Consum: 60 - 100 g/m² (în funcție de gradul de absorbție al suportului)
- Aspect: satin
- Timp deschis: 1h*
- Uscat la atingere: 8h*
- Circulație pietonală posibilă după 72h*
- Termen de utilizare: 12 luni în recipiente originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între +10°C și +25°C.

* la temperatura de 20°C și umiditate relativă de 65%

MOD DE UTILIZARE

Suportul trebuie să fie complet întărit, stabil, uscat, curat și lipsit de grăsimi și ceară. Agitați bine recipientul cu FEST PROTECTOR înainte de utilizare.

Componenta A trebuie amestecată cu componenta B în proporție de 2 părți componenta A + 1 parte componenta B, apoi se adaugă 3-6 părți de apă și se amestecă bine. Aplicați lacul cu ajutorul unui trafalet de calitate superioară, cu lungimea firelor de min. 8 mm. Pentru aplicarea cu trafaletul se recomandă diluarea cu 3 părți de apă. Lacul poate fi aplicat și diluat cu 6 părți de apă. În acest din urmă caz, lacul este mai fluid. Depinde de preferințele clientului. În cazul aplicării prin pulverizare, diluția cu apă este de 6.

Evitați aplicarea unui strat prea gros, pentru a preveni apariția scurgerilor pe suprafață. Al doilea strat poate fi aplicat după 6-8 h fără șlefuire sau după 24 h, după șlefuirea suprafeței cu hârtie abrazivă sau plasă abrazivă cu granulația 320.

Evitați expunerea stratului proaspăt aplicat la umezeală sau temperaturi scăzute timp de cel puțin 24-48 h după aplicare. Nu aplicați lacul FEST PROTECTOR în cele mai calde ore ale zilei, când condițiile meteorologice nu sunt favorabile, nici pe suporturi umede.

AMBALARE

- 1 kg componenta A + 0,5 kg componenta B

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în ambalajele originale, închise ermetic, și într-un loc uscat, la temperaturi de la +10°C la +25°C, ferit de surse de căldură. A se feri de îngheț.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA A

- Provoacă iritații oculare.
- Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.
- În caz de contact cu ochii, consultați un medic.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA B

- Nociv în caz de inhalare.
- Provoacă leziuni oculare grave.
- Provoacă iritarea pielii.
- Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică.
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu grijă cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față. Contactați imediat CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic. Evitați inhalarea prafului / fumului / gazului / ceții / vaporilor / aerosolilor. Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere.