

FIȘĂ TEHNICĂ

PU FEST 2K CARBON

Lac bicomponent pe bază de apă pentru microciment și pardoseli rășinoase



DESCRIERE

PU FEST 2K CARBON este un lac bicomponent pe bază de apă, creat pentru protecția și finisarea pardoselilor din microciment și a pardoselilor rășinoase. Datorită formulei sale pe bază de policarbonat, se remarcă prin duritate ridicată, rezistență la uzură și o suprafață netedă. Este o soluție care se potrivește atât în spații rezidențiale, cât și comerciale – oriunde contează durabilitatea.

DOMENII DE UTILIZARE

PU FEST 2K CARBON poate fi utilizat în mai multe moduri:

- pentru protejarea microcimentului
- pentru protejarea suprafețelor acoperirilor din rășină epoxidică, rășină poliuretanică, acoperiri pe bază de ciment, pe pardoseli și pereți.

Lacul este destinat protejării pereților și a altor suprafețe verticale expuse la contact periodic cu apă. Nu este recomandat pentru utilizare pe suprafețe orizontale pe care poate apărea stagnarea îndelungată a apei (de ex. podele de duș, polițe de duș, scaune de duș și blaturi pe care poate stagna apa).

Produs numai pentru uz profesional.

DATE TEHNICE

- Raportul de amestec (100:8): 100 părți în greutate din componenta A : 8 părți în greutate din componenta B
- Culoare: transparent, incolor
- Temperatura de aplicare: +15°C ÷ +25°C
- Uscat la atingere: 1-2h în funcție de temperatură
- Circulația pietonală ușoară este posibilă după 24 de ore, iar încărcarea completă după 7 zile. Mai multe informații găsești în "Instrucțiunile de utilizare a straturilor decorative din microciment Festfloor".
- Consum: 0,07-0,15 kg / m² pe strat
- Aspect: mat, satinat haptic
- Timp de lucru după amestecarea componentelor: 45-60 de minute
- Perioada de valabilitate: 12 luni

MOD DE UTILIZARE

Suprafața trebuie să fie perfect întărită, portantă, uscată, curată și lipsită de praf, ceruri și uleiuri. Agitați bine componenta A a lacului sau amestecați-o cu un burghiu cu mixer rotativ. Apoi amestecați componenta A cu componenta B în proporție de 100:8 (100 părți în greutate din componenta A: 8 părți în greutate din componenta B). Amestecați energic cu burghiul cu mixer până la obținerea unei mase omogene, apoi lăsați 3 minute. După acest timp se poate trece la lăcuire. Aplicați cu ajutorul unui trafalet de calitate, cu lungimea firului de 7-9 mm. Al doilea strat de lac PU FEST 2K CARBON poate fi aplicat după 2 ore fără a fi necesară șlefuirea sau după 24h, după șlefuirea suprafeței cu hârtie abrazivă cu granulația 220. Nu aplicați lacul PU FEST 2K CARBON în timpul celor mai calde ore ale zilei, când condițiile meteorologice nu sunt favorabile, precum și pe suporturi umede.

AMBALARE

- 5 kg componenta A + 0,4 kg componenta B
- 1000 g componenta A + 80 g componenta B

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA A

- Provoacă iritarea ochilor.
- Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.
- În caz de contact cu ochii, consultați medicul.
- EUH208 Conține: produs biocid: Amestec: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în ambalajele originale, bine închise, într-un loc uscat, la temperaturi de la +10°C la +25°C, departe de sursele de căldură. A se proteja de îngheț.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA B

- Nociv în caz de inhalare.
- Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung.
- Purtați mănuși de protecție.
- Evitați inhalarea prafului / fumului / gazului / ceții / vaporilor / aerosolilor.
- În caz de stare de rău, contactați un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- A se păstra într-un loc bine ventilat.
- Păstrați recipientul bine închis.
- Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Înainte de începerea lucrărilor, consultați Fișele cu date de securitate ale produselor care fac parte din sistem, disponibile la cerere.