

FIȘĂ TEHNICĂ

PU FEST 2K

Lac poliuretanic bicomponent pentru pardoseli rășinoase, cimentice și din microciment pentru utilizare la interior



DESCRIERE

Lac poliuretanic bicomponent cu duritate foarte mare a suprafeței și flexibilitate excelentă. Nu îngălbenește, este rezistent la acțiunea razelor UV. Oferă o rezistență foarte mare.

DOMENII DE UTILIZARE

PU FEST 2K poate fi utilizat în mai multe moduri:

- lac pentru beton și piatră pentru utilizare la interior,
- lac pentru protejarea pardoselilor industriale cu trafic intens și expuse la sarcini mecanice mari,
- pentru protejarea suprafețelor de acoperiri din rășină epoxidică, rășină poliuretanică, acoperiri cimentice pe pardoseli și pereți,
- pentru protejarea acoperirilor din microciment și ciment cu porozitate ridicată și scăzută.

Lacul este destinat protejării pereților și a altor suprafețe verticale expuse la contact periodic cu apă. Nu este recomandat pentru utilizare pe suprafețe orizontale pe care se poate acumula apă pe termen lung (de ex. pardoseli de duș, rafturi de duș, scaune de duș și blaturi pe care poate stagna apa).

Produs doar pentru uz profesional.

DATE TEHNICE

- Raport de amestec: 5 părți în greutate ale componentului A : 1 parte în greutate a componentului B + 10% apă raportat la masa totală a componentelor A și B
- Culoare: incolor
- Temperatura de aplicare: +15°C ÷ +25°C
- Uscat la atingere după 2 ore
- Circulația pietonală ușoară este posibilă după 24 de ore, încărcarea completă după 7 zile
- Consum: 0,1-0,15 kg / m²
- Aspect: mat, satinat
- Timp deschis: 2 ore
- Termen de valabilitate: 12 luni

MOD DE UTILIZARE

Suprafața trebuie să fie perfect întărită, portantă, uscată, curată și lipsită de praf, ceară și uleiuri. Agitați bine recipientul cu lacul poliuretan PU FEST 2K. Adăugați întăritorul conform marcatului de pe ambalaj. Trebuie să amestecați componenta A cu componenta B în proporția 5:1 (5 părți în greutate din componenta A; 1 parte în greutate din componenta B). Apoi adăugați 10% apă raportat la masa totală a componentelor A și B (de ex. 5 kg componenta A + 1 kg componenta B + 0,6 kg apă) și amestecați bine. Lăsați recipientul deschis timp de aprox. 10 min., apoi amestecați din nou. Aplicați cu un trafalet de înaltă calitate, cu lungimea firelor de min. 8mm. Al doilea strat de lac PU FEST 2K poate fi aplicat după 4 ore fără necesitatea șlefuirii sau după 24h după șlefuirea suprafeței cu hârtie abrazivă cu granulația 220. Nu utilizați lacul PU FEST 2K în cele mai calde ore ale zilei, când condițiile meteorologice nu sunt favorabile, precum și pe suporturi umede.

AMBALARE

- 850 g componenta A + 170 g componenta B
- 1 kg componenta A + 200 g componenta B
- 5 kg componenta A + 1 kg componenta B

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA A

- Provoacă iritarea ochilor.
- Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.
- În caz de contact cu ochii, consultați medicul.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat în ambalajele originale, bine închise, într-un loc uscat, la temperaturi între +10°C și +25°C, departe de sursele de căldură. A se proteja de îngheț.

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE - COMPONENTA B

- Nociv în urma inhalării.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte de lungă durată.
- Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică.
- Evitați inhalarea prafului / fumului / gazului / vaporilor / aerosolului. În caz de stare de rău, contactați un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic.
- Păstrați recipientul bine închis, într-un spațiu bine ventilat.
- Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față.

Înainte de începerea lucrărilor, consultați Fișele cu date de securitate ale produselor care intră în componența sistemului, disponibile la cerere.